

ORCHESTRA MAX

Technisches Datenblatt



EIGENSCHAFTEN	MESSWERTE		EINHEITEN	NORMEN
	KETTE	SCHUSS		

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Materialzusammensetzung	100% spinndüsengefärbtes Acryl Sunacryl			
Ausrüstung	Spezielle Permaclean-Ausrüstung, wasserabweisend und selbstreinigend. Einseitige Kunstharzbeschichtung, wasserdicht und UV-beständig			
Leinwandbindung	Canvas			ISO 7211-1
Gewicht	320		g/m ²	ISO 3801
Materialdicke	0.7		mm	ISO 2286-3
Breiten	120		cm	EN 1773
Schnittlängen	60		ml	

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES STOFFS

Weiterreissfestigkeit	3	2	daN	ISO 13937-1
Ölabweisende Eigenschaften	5		class /8	ISO 14419
Reissfestigkeit	154	105	daN	ISO 13934-1
Maßbeständigkeit	-3; +1	-1; +1	%	ISO 13561
Abnahme der Zugfestigkeit	< 20	< 20	%	ISO 13561
Reissdehnung	37	32	%	ISO 13934-1
Steifigkeit	950	680	mN	ISO 2493
Gesamt-Längenänderung unter Belastung	< 12	< 41	mm	ISO 13561
Wassersäule (Schmerber)	1200		mm	ISO 811
Rest-Längung ohne Last	< 1	< 16	mm	ISO 13561
Abnahme der Wassersäule	< 15		%	ISO 13561
Spray Test	4-5		class /5	ISO 4920
Tear resistance 1000h	4		class /5	ISO 105 B04

FARBBESTÄNDIGKEIT

UV-Beständigkeit - indoor	7-8		class /8	ISO 105 B02
Wetterbeständigkeit	4-5		class /5	ISO 105 B04
Reibechtheit (trocken)	5		class /5	ISO 105X12
Reibechtheit (feucht)	5		class /5	ISO 105X12

VERWENDUNGSZWECKE

Empfohlene Anwendungen	Fallarmmarkisen, Gelenkarmmarkisen, Korbmarkisen, Feststehender Sonnenschutz, Vorhänge für den Außenbereich, Sonnensegel, Wintergartenmarkisen, Pergolas		
Garantie	10	Jahre	

PERMACLEAN
SELF-CLEANING TREATMENT
by DICKSON®

SUNACRYL®
OUTDOOR FIBRE
by DICKSON®



GARANTIE
10
JAHRE

GARANTIE
SPINN-
DÜSEN-
GEFÄRBT
FARBE

MADE IN
 FRANCE

Bemerkung zur Verarbeitung: die beschichtete Seite ist als Warenunterseite zu verwenden

Die Angaben für dieses Produkt können um $\pm 5\%$ abweichen.

Dickson-Constant GmbH - SAS (GmbH nach französischem Recht) mit einem, Stammkapital von € 12.640.000 - 381 347 970 RCS Lille Métropole

Lindenstrasse 20 - D-36037 Fulda - Deutschland

Tél. : +49 (0)661 380 82 -0 - Fax : +49 (0)661 380 82-10 - www.dickson-constant.com/de/DE