



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

	Precontraint 602 N translucide / transluzent	Precontraint 602 N opaque / opak	Normes Normen
Fil / Garn	1100 dtex PES HT	1100 dtex PES HT	TERSUISSE 
Poids / Gewicht	620 g/m ²	750 g/m ²	EN ISO 2286-2
Largeur / Breite	250**/267 cm	250**/267 cm	
Format standard pièce / bobine* Standardformat Stücklängen / Bobinen*	± 60 ml/± 350 ml	± 60 ml/± 350 ml	
Résistance rupture (chaîne/trame) Reißkraft (Kette/Schuß)	230/220 daN/5 cm	230/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame) Weiterreißkraft (Kette/Schuß)	20/20 daN	20/20 daN	DIN 53.363
Adhérence / Haftung	9/9 daN/5 cm	9/9 daN/5 cm	EN ISO 2411
Finition / Endbearbeitung	Vernis biface / Beidseitig lackiert	Vernis biface / Beidseitig lackiert	
Réaction au feu / Brennverhalten	M2/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1 • M2/UNE 23.727-90 BS 7837 • 1530.3/ AS NZS • NFPA 701 Method 2 Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ONORM A3800-1		
Tenue au froid / Kältebeständigkeit Tenue à la chaleur / Wärmebeständigkeit	- 30°C + 70°C	- 30°C + 70°C	
Système de management de la qualité Qualitätsmanagement	ISO 9001		



Stabilité
dimensionnelle
Flächenstabilität



Résistance aux UV
UV-Beständigkeit



100% recyclable
100% recycelbar

**Nous consulter
**Auf Anfrage

PRECONTRAIN

602

COLORIS ET REFERENCES / FARBEN UND REFERENZEN
COLOURS AND REFERENCES / COLORES Y REFERENCIAS
COLORI E RIFERIMENTI / KLEUREN EN REFERENTIES

TRANSLUCIDE / TRANSLUZENT
TRANSLUCENT / TRANSLÚCIDO
TRASLUCIDO / LICHTDOORLATEND

	602N-8100
	602N-8341
	602N-1055
	602N-1071

OPAQUE / OPAK
OPAQUE / OPACO
OPACO / OPAAK

	602N-8503
	602N-50020

*Nos conditionnements sont donnés à titre indicatif
et sont susceptibles d'évoluer en fonction de nos
contraintes de fabrication.

**Die Aufmachung unserer Produkte sind
informelle Angaben die sich ändern können -
Produktionsänderungen vorbehalten.*

*Our packaging data are given
for information only and may vary as
a function of manufacturing conditions.

**Nuestras presentaciones se dan a título
indicativo y pueden variar en función
de nuestras necesidades de fabricación.*

*Il confezionamento è dato a titolo indicativo ed
è suscettibile di variazioni per vincoli
legati alla produzione.

**Onze verpakinformatie is alleen ter informatie
gegeven en kan variëren in functie van
productieveranderingen.*