

Genießen Sie einen
einzigartigen Sonnenschutz
mit optimaler Durchsicht



Die perfekte Lösung für Zip-Screens und Fassadenmarkisen

Dank seiner unübertroffenen Transparenz und optimalen thermischen Eigenschaften, ist Soltis Veozip das ideale Gewebe, um den Blick nach außen zu genießen.

Vorteile

- Optimierter thermischer und visueller Komfort
 - $g_{\text{tot}}^e \leq 5\%$ für alle Farben, auch bei hellen Dessins*
 - Einzigartige Durchsicht
- Herausragendes Design
- Alle Farben auch in großer Breite erhältlich
- Euroklasse B-s2, d0 (EN 13501-1)

Hauptanwendungen

- Zip-Screens (Fassade, Pergola)
- Fenster- und Fassadenmarkisen
- Senkrechtmarkisen

* Verglasung Typ D - EN ISO 52022-3, g_{tot}^e von 3% bis 5% je nach Farbe (15 Farben)

■ Sonnenschutz- und Lichteigenschaften (gemäß EN ISO 42022-1)

			TS %	RS %	AS %	TV n-h %	g_{tot}^e EN ISO 42022-1* Verglasung C	Fc EN ISO 42022-1* Verglasung C	g_{tot}^e EN ISO 42022-1* Verglasung D
Frostweiß	7605-51184		9	59	32	8	0,07	0,15	0,04
Edelweiß	7605-51185		9	50	41	8	0,07	0,17	0,04
Kumulus	7605-51186		6	37	57	6	0,06	0,15	0,04
Natur	7605-51187		7	37	56	7	0,06	0,17	0,04
Makadamia	7605-51188		5	29	66	4	0,05	0,15	0,03
Mistral	7605-51189		5	28	67	5	0,05	0,15	0,03
Tundra	7605-51190		6	27	67	5	0,05	0,17	0,04
Mondlandschaft	7605-51191		7	18	75	6	0,06	0,19	0,04
Seelöwe	7605-51192		8	13	79	7	0,07	0,20	0,05
Seeigel	7605-51193		6	17	77	6	0,06	0,19	0,04
Schatten	7605-51194		5	7	88	5	0,06	0,19	0,04
Vulkan	7605-51195		5	7	88	5	0,05	0,19	0,04
Sandelholz	7605-51196		6	10	84	6	0,06	0,19	0,04
Grauer Pfeffer	7605-51197		5	8	87	5	0,05	0,19	0,04
Graphitschwarz	7605-51198		5	5	90	5	0,06	0,19	0,04

TS: Strahlungstransmission in %
RS: Strahlungsreflexion in %
AS: Strahlungsabsorption in %
TS + RS + AS = 100% der einfallenden Energie
TV n-h: Transmission von sichtbarem normal-hemisphärischen Licht %
 g_{tot}^e : Sonnenschutzfaktor außen

*** Vereinfachte Methode nach EN ISO 42022-1**
 Berücksichtigt die integrierten Solartransmissions und Reflexionswerte der Verglasung und der Sonnenschutzvorrichtung im Rahmen der Berechnung des Gesamtenergiedurchlassgrades g_{tot} Wertes.
 Verglasung Typ C: Isolierende Doppelverglasung mit einer geringen Emmissivität auf der Oberseite in Position 3. (4+16+4; mit Argon gefüllt) $g = 0,59$ - $U = 1,2$.
 Verglasung Typ D: Isolierende Doppelverglasung mit einer geringen Emmissivität auf der Oberseite in Position 2 (4+16+4; mit Argon gefüllt) $g = 0,32$ - $U = 1,1$.

	■ Technische Daten	Normen
Öffnungsgrad	5 %	
Breite	290 cm - 320 cm in 2021 erhältlich	
Gewicht	600 g/m ²	EN ISO 2286-2
Dicke	0.90 mm	
	■ Rollenlänge	
in Breite 290 cm	42 lfm	
in Breite 320 cm	35 lfm	
	■ Physikalische Eigenschaften	
Reißkraft (Kette/Schuss)	250 / 170 daN / 5 cm	EN ISO 1421
Weiterreißkraft (Kette/Schuss)	25 / 25 daN	DIN 53.363
	■ Brennverhalten	
Klasse	M1/NFP 92-507 — B1/DIN 4102-1	
Euroklasse	B-s2,d0	EN 13501-1
	■ Managementsysteme	
Qualität	ISO 9001	

■ Zertifizierungen, Labels, Garantien, Recycling



Smart Yarn Technology

5-Jahre Garantie

■ Tools und Dienstleistungen

- Umwelt-Produktdeklaration auf Anfrage
- Kundenspezifisches Simulationstool für die Ermittlung des Wärmedämmverhaltens Ihrer Projekte und der eingesetzten Sonnenschutzanlagen mit Soltis: Wenden Sie sich an Ihre Kontaktperson bei Serge Ferrari
- Tool für die Ermittlung der Energieeinsparungen durch Sonnenschutzanlagen: www.textinergie.org
- Doku- und Fotothek: www.sergeferrari.com

Bei den obenstehenden Daten des technischen Datenblatts handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.

Der Käufer unserer Produkte haftet für ihre Anwendung oder Weiterverarbeitung bei etwaigen Ansprüchen Dritter. Bei ihrem Einsatz und ihrer Anbringung haftet er ebenfalls für die Einhaltung der Normen, fachlichen Regeln und Sicherheitsvorschriften des Bestimmungslandes. Bezüglich der vertraglichen Gewährleistung siehe Garantietext.