

PARA		SCHEDA ARTICOLO					N° PSQ 008/06 Edizione 01 Rev.03 Data em. 20/05/2010		
Data : 16/01/2015		RC: 83	Articolo: TEMPOTEST STARSCREEN				Scheda nr. 324		
CARATTERISTICA VALUTATA CHARACTERISTICS HAUPTMERKMÄLE CARACTERISTIQUES		UNITA' DI MISURA UNIT MAß EINHEIT UNITÉ		RISULTATI OTTENUTI SUI CAMPIONI RESULT ERGEBNISSE RESULTAT			NORME		
Altezza pezza / Width Stückbreite / Hauteur pièce		cm		325			UNI EN 1773/98		
Peso tessuto / Weight Gewicht/ Poids tissu		gr/m²		220 (±5%)			UNI EN 5114/82		
Ordito/Warp /Kette/Chaine		Fili/cm. – Ends/inch – Fäden/cm - Fils/cm.		19			UNI 8099/80		
Titolo / Count / Garnnummer / Titre		dtex		630					
Trama/Weft / Schuß/Trame		Trame/cm. – Picks/inch – Fäden/cm - Fils/cm.		14					
Titolo / Count / Garnnummer / Titre		dtex		630					
Composizione / Composition Zusammensetzung / Composition		%		100% filo poliestere FR tinto in massa per outdoor			UNI EN ISO 13934 – 1		
Carico alla rottura / Breaking load Reißfestigkeit / Charge de rupture		N		Ordito/Warp /Kette/Chaine	1.200	Trama/Weft Schuß/Trame			920
Allungamento/Elongation Bruchdehnung/Allongement		%		Ordito/Warp /Kette/Chaine	32,5	Trama/Weft Schuß/Trame			37,5
Lacerazioni/ Tear strength		N		Ordito/Warp /Kette/Chaine	82	Trama/Weft Schuß/Trame	54	UNI EN ISO 13937-3	
Spessore/Thickness/Dicke/Epaisseur		mm		0,5			EN ISO 105 – B04		
Solidità dei colori alle intemperie artificiali prova con lampada ad arco allo xeno: Colour fastness to artificial weathering Xenon fading lamp test: Lichtechtheit der Farbe bei künstlicher Bewitterung. Test durch Xenonbogenlicht: Solidité coloris aux intempéries artificielles:					dopo 1000 ore di esposizione ≥ 4 scala dei grigi after 1000 hour of exposure ≥ 4 on the grey scale ≥ 4 Grauskala nach 1000 Stunden Belichtung après 1000 heures d'exposition ≥ 4 sur l'échelle des gris				
Solidità dei colori alla luce Colour fastness to light Lichtechtheit der Farben Solidité des couleurs à la lumière					7/8 – 8 scala dei blu 7/8 – 8 blue scale 7/8 – 8 Blauskala 7/8 – 8 sur l'échelle des bleu				
Classe di reazione al fuoco Fire reaction classification Feuerfestigkeitsklasse Classification de réaction au feu					1 M1 B1				
Coefficiente di apertura/Openness coefficient/Öffnungsfaktor/coefficient d'ouverture		%		3,5			UNI EN 14501		
Manutenzione : Maintenance : Pflege: Entretien :									
Finissaggio: Finishing: Ausrüstung: Finissage:		Antimacchia, imputrescibile, idro-oleorepellente con trattamento Teflon. Soil-resistant, mould resistant, oil and water-repellent with Teflon finishing Fleck-, wasser- und ölabbstossend, fäulnisverhütend mit Teflon Ausrüstung: Anti-tache, imputrescible, repoussant à l'huile avec finissage Teflon							